



# HUILE TECK

*Huile nourrissante pour la protection et l'embellissement des salons de jardin en teck ou en bois exotiques.*



## Destination

S'applique sur tous les mobiliers extérieurs en teck ou bois exotique : tables, chaises, bancs, transats...

## Propriétés

- Nourrit et protège les meubles extérieurs en teck ou bois exotiques.
- Préserve de l'eau, du soleil, des taches et des graisses.
- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Application et entretien sans contrainte.
- Préserve le contact avec le bois et son aspect naturel.
- Sèche, ne tache pas les vêtements.

## Préparation

**Le bois doit être nu, propre et sec.**

- Bois brut ou huilé : Poncez légèrement au papier de verre fin et dépoussiérez.
- Bois verni : Décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau ou au Solvant Nettoyeur V33. Laissez sécher 24 H puis poncez au papier de verre grain fin et appliquez l'Huile Teck.
- Bois lasuré : Poncez jusqu'à retrouver le bois brut. Dépoussiérez.

## Application

**Bien agiter avant emploi.**

- 1ère application : Versez l'huile dans le capuchon de l'emballage. Imprégnez le bois généreusement, en appliquant la première couche au pinceau plat. Laissez sécher 6 heures puis appliquez une deuxième couche. Environ 10 minutes après, essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon en coton non pelucheux. Renouvelez l'opération s'il subsiste des zones mates sur le bois.
- Entretien : En début et fin de saison, appliquez une couche d'huile à l'aide d'un pinceau plat. Laissez pénétrer 10 mn puis essuyez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux.

## Conseils V33

- Pour vous assurer que votre bois est suffisamment huilé, faites couler quelques gouttes d'eau dessus. Si celles-ci perlent à la surface du bois c'est que votre bois est imperméabilisé. Dans le cas inverse, repassez une couche d'huile.
- En cas d'usure locale ou de ternissement, appliquez un peu d'huile à l'aide d'un chiffon ou avec l'Huile en aérosol.
- L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible du meuble.

**Teinte** : Incolore

Teck ds les formats 0,5 et 1L

**Aspect** : satiné

**Conditionnements** : 400 ml, 0,5L, 1L, 2,5L

**Temps de séchage** :

Au toucher : 3 h

Entre couches : 6 h

Complet : 24 h

**Rendement en 1 couche pour 1L** :

+ ou - 10 m<sup>2</sup> (le rendement peut varier selon l'état et l'essence du bois)

**Nettoyage** : White spirit ou Solvant Nettoyeur V33

**Matériel** : pinceau