



PRIMAIRE ANTI-TANINS

BOIS EXTERIEURS

Grâce à sa **FORMULATION MICRO-EMULSION**, il imprègne le bois en profondeur, facilite l'accrochage et prolonge la tenue des peintures spéciales.

Destination

Prépare tous types de bois extérieurs bruts avant mise en peinture : bois neufs, bois exotiques, bois tanniques...

- Bois à tanins : **chêne, châtaignier**
- Bois exotiques : **iroko, doussié**
- Bois poreux : **pin, sapin, mélèze**
- Bois autoclavés
- Dérivés du bois

Performances

- Imprègne le bois en profondeur, facilite l'accrochage et prolonge la tenue des peintures spéciales bois même sur bois difficiles.
- Évite la formation de tache sur la peinture de finition.
- Souple et microporeux, il suit les variations naturelles du bois et le laisse respirer sans s'écailler.
- Sans odeur gênante à l'application.
- Aspect blanc mat.

Préparation

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, non grasses, sans résine et sans écaille. Poncer les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement. Reboucher les fissures et les interstices éventuels puis poncer et dépeussier.

BOIS BRUTS :

- poreux, anciens dégradés : brosser pour enlever toutes particules non adhérentes puis poncer et dépeussier.
- exotiques et résineux : dégraisser et éliminer soigneusement les coulures de résine à l'acétone, puis poncer et dépeussier.
- autres : poncer et dépeussier.

BOIS DÉJÀ LASURÉS, PEINTS, VERNIS :

- film à forte épaisseur : retirer le film avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépeussier.
- film mince : poncer puis dépeussier.

Application

Conditions idéales d'application : entre 12° et 25°C, sans pluie et sans vent.

Remuer avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien homogénéiser.

Appliquer sur un support préparé en 1 ou 2 couches en fonction de la porosité du bois. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 4 heures et poncer légèrement entre chaque couche ou avant d'appliquer la finition.



Teinte : Blanc

Aspect : Mat

Conditionnements : 0,5L et 2,5L

Temps de séchage :

Au toucher : 30 mn

Entre couches : 4 h

Rendement en 1 couche par 1L :

± 12 m² selon porosité du support.

Nettoyage des Outils : eau

Matériel : pinceau, rouleau (à poils mi-longs), pistolet (idéal pour les surfaces très structurées)