

LE VITRIFICATEUR QUI REMET VOTRE PARQUET À NEUF, TOUT SIMPLEMENT

DIRECT RÉNOVATION permet de rénover les parquets vitrifiés usés et ternis sans poncer ni décaper au préalable.

RENOVATION SANS EFFORT

Evitez une restauration complète pour les parquets usés, ternis ou rayés en surface.

DIRECT TOUS PARQUETS

Haute performance grâce à sa formule enrichie en résine ultra adhérente

EFFICACITÉ

Résistance aux aléas de la vie quotidienne : passages, taches, rayures...

NUANCIER

2 teintes · 2 aspects



Incolore MAT



Incolore SATIN



Chêne Moyen

MAT · SATIN



0,75 L · 2,5 L



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

Parquets bruts, vitrifiés, pré-vernissés d'essence européenne ou exotique et revêtements stratifiés.

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 6m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS 12mm



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPAREZ

Le parquet doit être propre, sec, dégraissé et dépoli avec soin.

• **PARQUET NEUF** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).

• PARQUET VITRIFIÉ, PRÉ-VERNI ET REVÊTEMENT

STRATIFIÉ : tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non adhérence du vitrificateur. Dégraissez soigneusement avec le DÉCIREUR DÉCRASSANT

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi.

• Remuez bien le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser. Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm). Appliquez en couches croisées, régulières et bien garnies puis finissez dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.

• Egrenez (abrasif grain 180) et dépolissez puis appliquez une 2e couche. Sur revêtement stratifié, il n'est pas nécessaire d'égrener entre les couches. Vous pouvez appliquer directement la 2e couche. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches pour atteindre le rendement préconisé. Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 1 semaine.

PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez régulièrement le NETTOYANT PARQUETS V33. Une à deux fois par an, prolongez la protection de votre parquet en appliquant le RAVIVEUR RÉNOVATEUR V33.

BON À SAVOIR

• **PARQUET VITRIFIÉ ET PRÉ-VERNI** : si le parquet est très abîmé ou s'il est partiellement revenu au bois brut, nous vous conseillons de poncer à brut (grain 80 puis 120) toute la surface avant application.

• **ASTUCE** : Lorsque le parquet fonce en passant une serpillière humide dessus, c'est qu'il est redevenu brut.

• L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après le séchage.

• L'accumulation de vitrificateur est à éviter dans les chanfreins.