

LE VITRIFICATEUR HAUTES PERFORMANCES POUR UN ESCALIER À L'ÉPREUVE DU TEMPS

PASSAGES EXTRÊMES® GEL ESCALIER est un vitrificateur de très haute qualité associant une résine hautes performances et des billes de céramique pour une protection sécurisée et durable.

SÉCURITÉ ANTIDÉRAPANTE

Une formule dotée de microparticules antiglisse

TEXTURE GEL ANTI-GOUTTE

Application facile sur contremarches, rampes et balustrades

RÉSISTANCE AU QUOTIDIEN

Protection extrême contre les chocs, les passages répétés et les taches

NUANCIER

2 teintes · 3 aspects




Incolore MAT Incolore SATIN Incolore BRILLANT



Chêne Moyen

MAT · SATIN · BRILLANT



0,75 L · 2,5 L



FABRICATION JURA




SUPPORTS

Escaliers, rampes, balustrades en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS 12mm



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre et sec et dépolvérisé avec soin.

- **BOIS BRUT** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).
- **BOIS VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez mécaniquement en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **BOIS CIRÉ** : décirez à l'aide du DÉCIREUR DECRASSANT V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air.

- *Remuez bien le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.*
- *Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm).*
- *Débutez par le haut de l'escalier en vitrifiant marche et contremarches. Appliquez une marche sur deux afin de ne pas condamner l'escalier le temps du séchage. Travaillez par couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois.*
- *Laissez sécher 2 heures.*
- *Égrenez (abrasif grain 120) et dépolvérisé. Appliquez une 2e couche et laissez sécher 2 heures. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches.*
- *Laissez sécher 24 heures. Utilisez l'escalier avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 1 semaine.*

PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez le NETTOYANT PARQUETS V33.

BON À SAVOIR

- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.
- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.