



ASPECT
Mat

RENDEMENT
1L = ±10m²

SÉCHAGE ENTRE 2
COUCHES
8 heures

SÉCHAGE COMPLET
24 heures

DIRECT SUR
SUPPORT

SANS SOUS-COUCHE
SANS DÉGRISEUR



Formats : 1L - 2,5L - 5L



à l'horizontale



à la verticale

Saturateur opaque destiné à l'embellissement et la **rénovation** des terrasses en bois

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- Valorise et protège les bois tachés, vieillis, grisailleés...
- Ne s'écaille pas : rénovation facile sans ponçage
- Résiste aux passages répétés, aux chocs et aux taches
- Anti-glisse sur supports horizontaux
- Application facile : au rouleau, sans essuyage
- Entretien facile : un simple nettoyage au jet d'eau suffit

TEINTES
DISPONIBLES



Pin Iluka



Teck



Okoumé



Chêne
carbone



Wengé



Anthracite



Bois grisé

Pin Iluka et Chêne carbone ne sont pas disponibles dans le format 2,5L.



Rénovation TERRASSES & BARDAGES

Ce saturateur participe à l'amélioration de ma qualité de vie :

- Parce qu'il est la solution pour **REDONNER VIE** à tous mes bois extérieurs (verticaux et horizontaux).
- Parce qu'il est **DURABLE** : résistant aux intempéries, taches et passages.
- Parce qu'il est **SIMPLE** d'application et d'entretien.

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Ce produit s'applique sur :

- Surfaces horizontales : planchers et caillebotis
- Surfaces verticales : volets, portails, abris, clôtures...
- Bois européens, exotiques et bois traités en autoclave
- Utilisation extérieure

La **PRÉPARATION** du support est une étape **OBLIGATOIRE**. Le support préparé doit être nu, propre, sain, sec et dégraissé.

La performance et la résistance optimales de ce produit sont obtenues après 2 semaines. Évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant ce délai.

> ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

- **Bois bruts** : lessivez au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses. Si besoin, poncez légèrement pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Sur bois neufs, il est préférable d'attendre 3 mois en extérieur avant application du saturateur.
- **Bois anciens** : effectuez un nettoyage préalable au nettoyeur haute pression en insistant sur les taches grasses.
- **Bois déjà protégés** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre 120 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Sur bois déjà recouverts de ce saturateur opaque, lessivez au nettoyeur haute pression.
- **Bois gras (essences exotiques)** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre 120 pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.

Vérifiez si le support est encore gras en versant une goutte d'eau sur le sol à différents endroits :

- L'eau est absorbée par le bois : le support est suffisamment dégraissé.
- L'eau perle, reste en surface : le support est encore gras. Nous vous conseillons de le dégraisser à l'aide du Solvant Nettoyeur V33.

> ÉTAPE 2 - APPLICATION

OUTILS : Bague large • Pinceau ou spalter pour acrylique • Rouleau laqueur à poils ras (3 à 5 mm).

Remuez le saturateur avant et pendant l'emploi à l'aide d'une bague longue et large afin de bien l'homogénéiser. Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.

1. Appliquez le produit en couches croisées et régulières en évitant les surépaisseurs. Travaillez par petites surfaces de 2m² à la fois.
2. Laissez sécher 8 heures et appliquez la 2^{ème} couche.
3. Laissez sécher 24 heures.

Délai de remise en service de la terrasse : usage piétonnier 48 heures. • Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'en appliquer 2 couches. Sur support très poreux, une couche supplémentaire peut être nécessaire. • Il est conseillé d'appliquer une couche d'entretien avant toute altération du produit. • Appliquez le produit à température ambiante entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

• Usage extérieur uniquement. • Pour conserver un pot entamé, transvasez-le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

*Antiglisse Classe PN12 selon la norme AFNOR XP P05-011, système anti-glisser non adapté pour les bordures de piscines.