

LASURE BOIS

Semi pelliculaire pour bois



Définition

Imprégnation semi-pelliculaire transparente qui protège et teinte à long terme les boiseries intérieures et extérieures et qui régularise l'humidité du bois.

Destination

Lasure pour les menuiseries pour la décoration et la protection du bois. Les supports adéquats sont les bois (feuillus, résineux, tropicaux) utilisés dans la construction, après ponçage et élimination des graisses et salissures.

Les bois contenant des résines non fixées ou des oléorésines seront dégraissés aux solvants chlorés ou aromatiques.

Anciennes lasures adhérentes convenablement lessivées.

Propriétés

- Régularise l'humidité du bois.
- Grande facilité d'utilisation et non toxique.
- Respecte le veinage naturel du bois.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les anciennes lasures adhérentes seront convenablement lessivées.
- Les anciennes lasures non adhérentes seront éliminées.

Application

Brosse, rouleau. Bien mélanger avant application.

Brosse et rouleau

- Prêt à l'emploi.

Pistolet

- Diluer de 10 à 15 %.

En extérieur, s'applique en 3 couches.

En intérieur, s'applique en 2 couches.

En entretien, s'applique en 1 couche.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Satiné ciré.

Brillant spéculaire

de 15 à 25 sous 60°.

Teintes

Tons bois.

Conditionnement

1 litre, 5 litres.

Liant

Émulsion acrylique.

Densité

1,02 kg/dm³.

Séchage

- Sec : 1 heure.
- Recouvrable : 2 heures.

Extrait sec

En poids : 19 %.
En volume : 17 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Sur bois absorbant

130grs/m², soit 7m²/l

Sur bois non absorbant

80grs/m² soit 11 m²/l

Caractéristiques règlementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Assurance

Est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l.
Ce produit contient moins de 40 g/l de COV.

Hygiène et sécurité

Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

Pour de plus amples informations se référer à notre fiche de données de sécurité.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classes allant

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr